

Tehniline infoleht  
Art. Nr. 0695

# Aidol Hartwachs-Öl

Õlivaha looduslike õlide baasil ja pliivabade kuivainetega.

## Kasutusala

Õlivaha kasutamiseks sisetingimustes ennekõike puitpõrandate ja –treppide töötlemiseks. Õlivahaga Aidol Hartwachs-Öl võib töödelda ka kvaliteetset täispuitmööblit, paneele, liiste ja korkpindu. Toodet ei soovitata kasutada köögi tööpindade töötlemiseks, sest need pinnad puutuvad sageli veega kokku.

## Toote andmed

Tihedus:	u 0,84 g/cm <sup>3</sup> temp. 20°C
Läikeaste:	poolmatt
Leekpunkt:	u 44°C
Pakend:	valgeplekist anum 0,75 l; 2,5 l ja 20 l
Värvitoon:	anumas kergelt pruunikas

## Toote kirjeldus

Õlivaha on värvitu ja sobib peaaegu kõigile puiduliikidele. Vaha tungib sügavale puidu sisse ja rõhutab puidu loomulikku struktuuri. Tänu immutavale toimele moodustub puidu pealispinnale mustust tõrjuv ja libisemisvastane kaitsekile. Vastab normi DIN 68 861, 1. osa keemilise koormuse nõuetele, koormusgrupile 1 C ja normile DIN EN 71-3. Ajakiri Öko-Test (08/2004) nimetas õlivaha Aidol Hartwachs-Öl väga heaks tooteks.

## Töötlemine

Erinevatele pindadele kandmisel tuleb toimida erinevalt:

1. Puit- ja korkpõrandad lihvida lihvimismasinaga. Lõpplihv ei tohiks olla peenema teralisusega kui 100-120. Seejärel hõõruda õlivaha Aidol dur Hartwachs-Öl vastava töövahendiga korralikult puidu pinna sisse. Suurematel pindadel on mõistlik kasutada ühe kettaga ja valge poleerimispadjaga masinat. Pärast üle öö kuivamist võib peale kanda teise kihi. Vahelihvimist ei ole vaja teostada, kuid soovi korral võib pinnad kergelt üle poleerida ühe kettaga või beeži poleerimispadjaga masinaga.
2. Puittrepi astmed jms lihvitakse teralisusega 120. Kanda õlivaha pinnale vastava pintsliga ja korralikult sisse hõõruda. Sissehõõrumiseks võib kasutada ka valget patja, seejuures ei tohi pinnale jääda mingeid materjali ülejääke.
3. Mööbli pinnad, väikesed puitesemed lihvitakse teralisusega 180.

Õlivaha kantakse peale pintslil või vastava lapiga.  
Kõigi pealispindade kohta kehtib järgmine:  
Pinnale ei tohi jääda mingeid materjali jääke. Ennekoike kehtib see mitteimavate detailide kohta, sest takistab normaalset kuivamisprotsessi. Teise vahakihi soovitame peale kanda pärast üle öö kuivamist. Aluspinna imavust saab mõjutada lihvimisega. Mida peenem on lihv, seda vähem õlivaha puit sisse võtab ja seda väiksem on puidu kaitse.  
Kui õlivaha kantakse pinnale liiga paksult, võivad tumedast puidust pindadele tekkida plekid.  
Kui pärast teise kihi pealekandmist esineb läikeerinevus, põhjuseks puidukiudude ebapiisav küllastumine, võib kogu pinna ulatuses peale kanda veel ühe õhukese vahakihi.  
Aluspinnaga sobivuse ja värviefekti kontrollimiseks soovitame teostada proovikatmise.

### Juhised

Kasutada hooldusõli Aidol Hartwachs-ÖL ainult nõuetekohaselt ja vastavalt kasutusjuhendile.  
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist silmadesse ja nahale.  
Mitte süüa, juua, suitsetada ega tarbida narkootilisi aineid töötamise juures. Mitte hoida ega ladustada toiduainete ega loomasööda läheduses.  
Siseruumides töötlemisel tagada hea ventilatsioon. Õlivaha Aidol Hartwachs-Öl ei tohi kasutada samas pihustuskambris, kus kasutatakse nitrotsellulooslakki või lakipeitsi.  
Oht ise süttida (ohutuseeskiri VBG 23 § 12). Õlivahaga saastunud tekstiilid (nt puhastuslapid, tööriietus) võivad iseeneslikult süttida. Selle vältimiseks koguge need tulekindlatesse anumatesse ja utiliseerige eeskirjadele vastavalt.

### Puhastamine ja hooldus

Treppidelt ja põrandatelt pühkida mustust, tolmu ja liiva regulaarselt harja või mopiga. Õlitatud puitpõrandaid soovitame hooldada hooldusvahendiga Aidol Hartwachs-Polish (Art.-Nr. 0687). Nii säilivad trepid ja põrandad kaua ilusad.  
Kui pindu on vaja värskendada või renoveerida, puhastada pinnad tolmust ja kanda peale uus kiht õlivaha Aidol Hartwachs-Öl. Vaha võib kanda vajadusel ka ainult kõige suurema koormusega käiguteedele.  
Vee-randid või -plekid eemaldada mõõblilt terasvillaga ja kanda peale õhuke õlivaha kiht Aidol Hartwachs-Öl.

### Töövahendid ja puhastamine

Vastav lapp, vastavad pealekandeharjad, pintsel.  
Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist lahustiga Verdünnung V101 (Art. Nr 0978).

### Kulu, pealekantav kogus

Kulu sõltub väga palju puidu imemisvõimest ja lihvimisest.  
Umbes 10 – 50 ml/m<sup>2</sup>.

### Kuivamine

Umbes 12-16 tundi temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.  
Materjali jäägid mitteimavates kohtades aeglustavad kuivamist, samuti madalamad temperatuurid.

### Ladustamine

Suletuna originaalpakendis kuivas ja jahedas kohas minimaalselt 1 aasta.

### Ohutusandmed

Ohud:

Tuleohtlik.

Ohutusjuhised:

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida süüteallikatest eemal – Mitte suitsetada.

Vältida auru/aerosooli sissehingamist.

Kasutada ainult hea ventilatsiooniga ruumides.

Tootekood: Ö 60

### Utiliseerimine

Toote jäägid utiliseerida vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tühjad pakendid viia vastavasse kogumispunkti.



### Ohud keskkonnale

Mitte lasta sattuda veekeskkonda, kanalisatsiooni ja maapinnasesse. Vee ohtlikkusklass (WGK) 1

### Tähistus

Ohtlike ainete määrus (GefStoffV):

-/-

Ohtlike kaupade maantee- ja raudteetranspordi määrus (GGVSE/ADR): -/-

Käesolevad andmed vastavad meie tootjale teadaoleva kaasaegse tehnoloogia tasemele.

Kuna toodete kasutamine ja töötlemine toimub ilma meie osaluseta, ei saa tootjale esitada vastutusnõuet meie infolehe alusel. Infolehel antud infot ja andmeid ei tohi muuta ilma tootjatehase kirjaliku loata.

Igal juhul kehtivad meie üldised lepingutingimused. Käesoleva infolehe trükitulekuga kaotavad kehtivuse kõik varasemad infolehed.

