



Allzweck-Lasur

Dekoratiivne, veebaasil keskmise kihi lasuur




Värvitoon	Saadavus				
	Tarnitatavad pakendid	672	200	96	22
	Pakendi kaal	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	20 l
	Pakendi tüüp	Plekist anum	Plekist anum	Plekist anum	Plekist anum
	Pakendi kood	01	03	05	20
	Artikli number				
tiikpuu	2350		■		
pähkel	2351		■		
palisander	2354		■		
värvitu	2359	■	■	■	■
valge	2360		■	■	
hele tamm	2361		■		
mänd	2363		■		
eritoonid	2362		■	■	■

Kulu

Ca. 80 ml/m² töökäigu kohta, vähemalt kaks kihti



Kasutusala



- Puidule sise- ja välitingimustes.
- Mitte mahtuhoivavatele puitdetailidele nagu näiteks: aiad, sõrestikud, katuste alumised osad, puidust välisvooderdised.
- Piiratud mõõtmetega puitdetailidele nagu näiteks: luugid, vooder, aiamajad.
- Uutele ja renoveeritavatele pindadele.
- Ei soovitata põranda pindadele (terrassid, puitpõrandad).
- Professionaalstele kasutajatele.

Omadused



- Ilmastiku- ja UV-kindel
- Väga hea haarduvusega ja elastsusega.
- Ilmastiku- ja niiskuskindel.
- Lihtne töödelda.



Toote andmed

Sideaine	akrülaat/alküüd dispersioon
Tihedus (20 °C)	Ca. 1,02 g/cm ³
Lõhn	nõrk
Läikeaste	siidjas matt

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Zertifikaat

➤ [DIN EN 71-3 Sicherheit für Kinderspielzeug](#)

Võimalikud süsteemitooted

- [IG-10-Imprägniergrund IT* \(7144\)](#)
- [Aqua IG-15-Imprägniergrund IT * \(7145\)](#)

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale

Mahtuhoidvatele puitdetailidele: puiduniiskus 11-15 %.
Piiratud ja mitte mahtuhoidvatele puitdetailidele: puiduniiskus maks. 18%.
Aluspind peab olema puhas, kuiv ja kande.

■ Ettevalmistamine

Eemaldada mustus, rasv ja lahtised kihid.
Lihvige halliks muutunud ja ilmastikust mõjutatud puitpealispindu kuni kandevoimelise aluspinnani.
Kui välistingimustes soovitakse puitu kaitsta sine, pehkimise ja puidukahjurite eest, tuleb pinnad eelnevalt töödelda puidukaitsevahendiga * (ei kehti puidule sisetingimustes).

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: vähemalt +10 °C kuni maks. +25 °C

Materjal korralikult läbi segada.
Pintsliga peale kanda.
Kanda kiujooksu suunas.
Peale kuivamist kanda peale teine kiht.
Renoveeritud värvikihid: 1-2 kihti, kihtide vahepeal pinda kergelt lihvides.
Kõiki toone saab kokku segada.
Avatud pakend hästi sulgeda ja võimalikult ruttu ära kasutada.

Töötlemisjuhised



Proovipinnal kontrollida aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni antud puidupinnal. Värvitult, valget ning hemlock'i tooni kasutada ainult välipindadel, mis ei ole ilmastiku mõjudele otseselt ligipääsetavad nagu katuse alumised osad või kasutada kruntimiseks. Töötlemise/kuivamise ajal kaitsta pindu vihma, tuule, päikese kiirguse ja vette kastmise eest.

■ Kuivamine

Ca. 4 tundi 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures.
Madalad temperatuurid ja kõrge õhuniiskus võivad kuivamisega pikendada.

■ Lahjendamine

Kasutusvalmis.



Töövahendid/puhastamine

Akrüül harjastega pintsel, pinnahari



Töövahendid kohe peale kasutamist puhastada vee ja puhastusvahendiga. Utiliseerige puhastusjäädig nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, kadustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimisel ja ökoloogia kohta leiate kehtivast ohutuskaardist.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäädigid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele. Täielikult tühjad pakendid tagastada jäätmekäitlussüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Mitte valada kanalisatsiooni.

Biotsiidide määrus

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-väärtus (Kat.A/e): max. 130 g/l.
See toode sisaldab < 130 g/l VOC.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.